

# weberdry pur fabric 65g

Geotêxtil não tecido de poliéster de 60-65 g/m<sup>2</sup>

Resistência aos raios UV  
Boa absorção  
Excelente resistência ao rasgo

## Utilizações

- O **weberdry pur fabric 65g** é usado principalmente como um tecido de reforço para uso em combinação com a membrana líquida de impermeabilização **weberdry pur seal aqua**. O **weberdry fabric 65g** é um geotêxtil não tecido de poliéster de 60-65 gr/m<sup>2</sup>.

## Suportes

- Aplicado em combinação com membrana líquida de impermeabilização **weberdry pur seal aqua** em:
  - Toda a superfície a ser impermeabilizada;
- Aplicada localmente em:
  - Conexões de parede-piso;
  - Conexões parede-parede;
  - Em volta de saída de tubos e chaminés;
  - Claraboias ou unidades de ar condicionado;
  - Ângulos de 90°;
  - Juntas de movimento e sobre fissuras.

## Características de utilização

- Aplicação simples;
- Boa absorção e compatibilidade com **weberdry pur seal aqua**;
- Excelente resistência ao rasgo;
- Estável aos raios ultravioleta.

## Preparação do suporte

- O suporte deve estar seco, limpo e livre de quaisquer substâncias que possam comprometer a aderência do primário. Revestimentos antigos, sujidade ou poeira, contaminantes orgânicas e óleos ou gorduras devem ser limpos e/ou removidas por fresagem. Todas as partículas soltas resultantes devem ser cuidadosamente removidas;
- Possíveis irregularidades do suporte devem ser corrigidas com argamassas da gama **weberfloor** ou **weberep**;
- Não utilizar água na operação de limpeza. Se acontecer, aguardar o tempo necessário para que a superfície seque até atingir o nível máximo de humidade aceitável para a aplicação do primário (aproximadamente 7%);
- As fissuras devem estar estabilizadas e tratadas. As fissuras existentes com abertura superior a 0,2 mm devem ser estabilizadas e objeto de reparação através de injeção de resina. A fissura deverá ser aberta em forma de "V" usando disco de corte. Perpendicularmente à fissura, realizar cortes espaçados de 15 a 20cm entre si e colocar no seu interior pequenas armaduras de aço. Encher a fissura e reforços perpendiculares com a resina até preencher completamente.

## Consumo

- Se aplicado em toda a superfície, deve ser considerada uma sobreposição de 5 a 10 cm entre as tiras de tecido.

## Aplicação

- Reforço da membrana impermeabilizante
- Reforce a membrana líquida **weberdry pur seal aqua** com o **weberdry pur fabric 65g** em toda a superfície a ser impermeabilizada ou localmente em áreas especiais como conexão piso - parede, claraboias, chaminés, canos, etc;
- Em ambos os casos, após a aplicação da membrana líquida **weberdry pur seal** e quando esta se encontrar ainda húmida aplique o **weberdry pur fabric 65g** e pressione para embeber. Sature novamente com **weberdry pur seal aqua**.

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em [saint-gobain.pt](http://saint-gobain.pt).



### Apresentação

- Rolo de 1 x 100 m
- Rolo de 0,2 x 100 m

### Cor

Branco

### Conservação

Os rolos devem ser armazenados em salas secas e frescas até 12 meses. Proteja o material contra humidade e luz solar direta.  
Temperatura de armazenamento: 30-50°C.  
Os produtos devem permanecer nas embalagens originais fechadas, com o nome do fabricante, a designação do produto e o número do lote.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceite, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.