

weberhydrofuge

Hidrofugante para fachadas

Pronto a aplicar
Produto de base aquosa
Não altera a estética do acabamento

Utilizações

- Hidrofugação de materiais porosos não fissurados, limitando a absorção de água e fixação de sujidade. Conserva o aspeto original dos materiais.

Suportes

- Rebocos à base de cimento ou cal;
- Betão, tijolo à vista, tijoleira, telha cerâmica ou de betão;
- Pedra natural;
- Acabamentos orgânicos espessos (**weberdecor** ou similares).

Limites de utilização

- Não aplicar sobre revestimentos à base de gesso;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não é recomendado para tratar superfícies submersas;
- Não revestir;
- Não se recomenda a aplicação do produto **weberhydrofuge** sobre **weberdecor betão**.

Composição

- Composição: mistura de silanos e siloxanos organomodificados em fase aquosa.

Consumo

- Aproximadamente 0,3 a 2,0 l/m², dependendo da porosidade e rugosidade do suporte e do número de aplicações;

Recomendações

- Proteger as superfícies que não se desejam tratar (vidro, janelas, alumínio, etc.);
- Lavar as ferramentas de aplicação com água após a utilização;
- Consultar a ficha de dados de segurança e a etiqueta de segurança colocada na embalagem.

Características de utilização

- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas
- Não aplicar em suporte quente, nem sob sol forte, vento forte ou sob chuva
- Tempo de secagem: 24 horas
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Prestações

- Densidade: 1,02 kg/L

Preparação do suporte

- O suporte deve estar perfeitamente limpo, isento de poeiras, seco, e sem resíduos de produtos de limpeza;
- Tratar fissuras e restaurar suportes degradados;
- No caso de ser efetuada limpeza com detergentes aniónicos, antes da hidrofugação, é imperativo esperar 2 a 3 semanas antes da aplicação do **weberhydrofuge**.

Aplicação

- **Weberhydrofuge** está pronto a aplicar. No entanto deve agitar-se a embalagens antes de utilização para homogeneização do conteúdo;
- Aplicar até à saturação, em duas camadas sendo que a segunda deve ser aplicada enquanto a primeira ainda se encontra humedecida;
- A aplicação também pode ser feita com pulverizador de baixa pressão;
- Sobre suportes muito porosos, repetir a aplicação no dia seguinte.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt;
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Embalagem de 5 e 20 litros

Cor

Branco (incolor após aplicação)

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno (temperatura entre 5°C e 35°C)

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.