

weberprim silcolor

Primário para aplicação do weberpaint silcolor

Excelente resistência à alcalinidade
Pronto a aplicar

Utilizações

- Primário para preparação do suporte para tinta weberpaint silcolor;
- Para aplicações sobre suportes minerais à base de cal ou cimento, em interior e exterior.

Suportes

- Suportes minerais porosos à base de cal ou cimento, destinados a receberem o revestimento polisiloxânico **weberpaint silcolor**;
- Adequado para rebocos de renovação de paredes antigas: **webercal classic**, **webercal antique**, **webercal sane**, **webercal decor** ou **webercal liso**;
- Adequado para aplicação sobre **weberev naturkal** em **sistemas webertherm**.

Composição

- Cargas minerais em dispersão aquosa à base de polisiloxanos e aditivos específicos.

Consumo

- Aproximadamente 200 a 300 ml/m² (variável em função das condições de absorção da superfície).

Recomendações

- O produto está pronto a usar, não adicionar água;
- Lavar as ferramentas com água após utilização.

Características de utilização

- Tempo de secagem: 24 horas
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

Prestações

- Densidade: aprox. 1,05 kg/L
- Temperatura de utilização: 5 °C a 30 °C
- COV's: Valor limite para este produto (Cat. A/g): 30 g/l (este produto contém < 30 g/l de COV's (valor medido = 2,1 g/l)

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar secos, limpos, consistentes e isentos de poeiras;
- Em suportes com fungos, algas e sujidades, efetuar previamente a limpeza e remoção dos contaminantes com o produto **weberantimousse**. Posteriormente realizar a lavagem do suporte com jato de água a pressão moderada.

Aplicação

- Misturar o conteúdo do balde antes de aplicar;
- Aplicar uma demão de **weberprim silcolor** com rolo anti-gota, trincha ou pistola airless. Se o suporte for muito absorvente, aplicar uma segunda demão;
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar o revestimento **weberpaint silcolor**.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.



Apresentação

- Balde de 15L

Cor

Branco

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
- Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceiteis, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.