

weberep fer

Revestimento anticorrosivo.

Pronto a aplicar.
Secagem rápida.

Utilizações

- Proteção contra a corrosão das armaduras em betão armado.
- Primário anticorrosivo em dispersão aquosa para pequenas superfícies antes da aplicação de tinta.

Suportes

- Armaduras em aço e metais ferrosos.

Limites de utilização

- Não aplicar como revestimento de acabamento.
- Não aplicar sobre o betão ou argamassa existente.

Composição

- Resina sintética em dispersão em água, pigmentos inibidores de corrosão e cargas minerais.

Consumo

- Aproximadamente 300 g/m² por camada.

Recomendações

- Temperatura de utilização: +5°C a +30°C
- Não aplicar sobre suportes molhados, gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes.
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco.

Características de utilização

- Espessura média de aplicação: 0,2 mm
- Tempo de espera para revestir com argamassa (produto da gama **weberep**): 1 hora
- Tempo de espera para repintura (aplicação de revestimento tipo pintura): 4 horas

(*) – Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.

Prestações (*)

- Densidade: 1,1 g/cm³
- pH: 8
- Resistência aos alcális: até pH=12
- Aderência sobre ferro: > 0,5 MPa
- Em conformidade com a norma EN 1504-7 (Teste de proteção contra corrosão, UNE-EN 15183: 2007; aderência de cisalhamento de aço revestido a betão, UNE-EN 15184: 2008)

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- O betão deve estar consistente, limpo e seco. Eliminar todos os elementos friáveis ou não aderentes do betão e libertar completamente as armaduras.
- As armaduras devem ser limpas com uma lixa, escova metálica ou com jato de areia de forma a não terem qualquer ferrugem, bem como gorduras ou poeiras.

Aplicação

- O **weberep fer** está pronto aplicar. Mexer ligeiramente antes da aplicação.
- Aplicar sobre as armaduras com pincel ou trincha em duas camadas (intervalo entre camadas de 1 hora).

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Balde de 2 kg

Cor

Vermelho

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.